貝民股份有限公司

氫氧化鋁 $Al(OH)_3$
(MO10)

真　比　重：	2.42			
規　　格：	氫氧化鋁	($Al(OH)_3$)	99.7 %	Min
	水份	(Moisture)	0.55 %	Max
	氧化鐵	(Fe_2O_3)	0.01 %	Max
	二氧化矽	(SiO_2)	0.01 %	Max
	可溶性鈉	(Soluble-Na_2O)	0.02 %	Max
	總鈉	(Total-Na_2O)	0.25 %	Max
	灼燒減量	(L.O.I.)	33.3～34.9 %	
	酸鹼度	(pH (10wt%))	8~10	
	粒　徑　D_{50}	(Median Particle Size)	0.9~1.3 μm	
	吸油性	(Oil Absorption)	29 ml/100g	Ave.
	白　度	(Whiteness)	97 %	Min
	比表面積 BET	(Specific Surface Area)	4.0~6.0 m^2/g	
	假比重(緊)	(Bulk Density(Tapped))	0.5 g/cm^3	Ave.
用　　途：	-塑膠、樹脂與橡膠之耐燃與抑煙用途添加劑。			
	-紙張塗佈之填料。			
	-接著劑、塗料與油漆之添加劑。			
包　　裝：	25 公斤紙袋			

連絡處：10459 台北市松江路 168 號 8F

電話：886-2-2521-9262


傳真：886-2-2521-5180

電子信箱：beam1@ms35.hinet.net

網址：www.beaming.com.tw

台灣唯一氫氧化鋁製造商

[其他特殊規格，歡迎來電洽詢]



貝民公司低碳、節能 少污染，
用心、堅持、守護大自然。

2015 年 8 月