## 具 貝民股份有限公司

## 氫氧化鋁 (乾粉) (Al(OH)<sub>3</sub>)

| 分 | 子 | 量: | 77.99  |                                    |      |   |     |
|---|---|----|--|------------------------------------|------|---|-----|
| 外 |   | 觀: | 白色粉末,溶於強酸或強鹼,不溶於水                                  |                                    |      |   |     |
| 真 | 比 | 重: | 2.38   |                                    |      |   |     |
| 規 |   | 格: | 氧化鋁  | ( Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 65.0 | % | Min |
|   |   |    | 水份   | ( H <sub>2</sub> O )               | 0.50 | % | Max |
|   |   |    | 氧化鐵  | ( Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 0.01 | % | Max |
|   |   |    | 二氧化矽   | (SiO <sub>2</sub> )                | 0.01 | % | Max |
|   |   |    | 可溶性鈉   | ( W-Na <sub>2</sub> O )            | 0.20 | % | Max |
|   |   |    | 總鈉   | ( T-Na <sub>2</sub> O )            | 0.50 | % | Max |
|   |   |    | 灼燒減量 (L.O.I.) 33.3~34.9 %                          |                                    |      |   |     |
| 用 |   | 途: | -為製造鋁鹽之原料,如硫酸鋁、沸石、鋁酸鈉、氟化鋁、醋酸鋁、<br>硫酸鋁鈉(鈉明礬)、聚氯化鋁等。 |                                    |      |   |     |
|   |   |    | -塑膠與橡膠之阻燃與抑煙用途添加劑。                                 |                                    |      |   |     |
|   |   |    | -紙及黏著劑之添加物。  |                                    |      |   |     |
|   |   |    | -陶瓷玻璃、釉料、電木粉製造之原料。                                 |                                    |      |   |     |
| 包 |   | 裝: | 25 公斤 PP 編織袋內襯 PE 袋裝、 30 / 35 / 40 公斤 PP 編織淋       |                                    |      |   |     |
|   |   |    | 膜袋裝、700公   | 斤/1噸太空                             | 袋裝。  |   |     |
|   |   | b  |  |                                    |      |   |     |

連 絡 處: 10459 台北市中山區松江路 168 號 8F

電 話:886-2-2521-9262

傳 真:886-2-2521-5180

電子信箱:<u>beam1@ms35.hinet.net</u>

網 址: www.beaming.com.tw