具 貝民股份有限公司

氫氧化鋁 (濕粉) (Al(OH)₃)

分	子	量:	77.99					
外		觀:	白色粉末					
真	比	重:	2.38 (乾基)					
規		格:	氧化鋁	(Al ₂ O ₃)	65.00	%	Min(乾基)
			水份	(H ₂ O))	13.00	%	Max
			氧化鐵	(Fe ₂ O ₃	3)	0.01	%	Max(乾基)
			二氧化矽	(SiO ₂)	0.01	%	Max(乾基)
			可溶性鈉	(W-Na	₂ O)	0.20	%	Max(濕基)
			總鈉	(T-Na ₂	0)	0.50	%	Max(乾基)
			灼燒減量	(L.O.I.)	33.3~	34.9 %	(乾基)
用		途:	-為製造鋁鹽之原料,如硫酸鋁、沸石、鋁酸鈉、氟化鋁、醋酸鋁、 硫酸鋁鈉(鈉明礬)、聚氯化鋁等。					
			-塑膠與橡膠之阻燃與抑煙用途添加劑。					
			-紙及黏著劑之添加物。					
			-陶瓷玻璃、釉料、電木粉製造之原料。					
包		裝:	40 公斤 PP 袋、內襯 PE 袋裝、一噸太空袋裝。					

連 絡 處: 10459 台北市中山區松江路 168 號 8F

電 話:886-2-2521-9262

傳 真:886-2-2521-5180

電子信箱:beam1@ms35.hinet.net

網 址:www.beaming.com.tw